

Resinas Epoxy Ester

716-0413

DESCRIPCION:

Resina Epoxy Ester diluida en Xilol.

PROPIEDADES:

Buena adherencia y dureza.

Buena resistencia a la intemperie y a medios salinos.

Compatible con resinas Melamina.

APLICACIONES:

Recubrimientos para la Industria Metálica en general.

- Acabados

PROPIEDADES TÍPICAS LÍQUIDAS

Variable	Valor Min	Valor Max	Técnica de Análisis
Densidad @ 25°C	7.82	8.12	CCP-301
No Volátiles (%)	46.96	49.96	CCP-300.8
Visc. Copa Zahn (seg) ²	19	25	CCP-403
Apariencia	Clear	Clear	CCP-803.1

² Copa Zahn # 3 @ 25°C

OTROS DATOS

Variable	Valor

El tiempo de vida de esta resina es de 6 meses a partir de su fecha de fabricación.

CURADO:

Al aire por acción de agentes secantes.

- % de metal activo de los agentes secantes recomendados sobre sólidos de resina son:

0.05% de Cobalto, 0.05% de Calcio y 0.2% de Zirconio.

Reacción con Melaminas por horneado. El tiempo y la temperatura de horneado dependen de:

- La relación Resina / Melamina (% Melamina > a 30, puede gelar el recubrimiento)

- Tipo de Melamina

Para cualquier duda, consulte al Departamento de Servicio Técnico Recubrimientos.

ALMACENAMIENTO:

Mantenga los contenedores en un lugar fresco y seco. Alejados de cualquier fuente de calor, chispa y flama. Para un manejo y almacenamiento adecuado de este producto consulte su MSDS.

EMBALAJE:

El embalaje de esta resina 716-0413, es en tambores de 180 kilos.

Resinas Epoxy Ester

716-0413

Ultima Revisión: 04/06/2012

DECLARACION DE RENUNCIA Y LIMITACION DE RESPONSABILIDAD

A nuestro leal saber y entender, la información contenida en este documento es exacta. Los productos vendidos por la presente cumplirán con las correspondientes especificaciones del Vendedor en el momento de su envío. Las especificaciones del Vendedor están sujetas a cambiar en cualquier momento sin aviso al Comprador. El Comprador debe dar aviso escrito al Vendedor de cualquier defecto alegado y cubierto por esta garantía, junto con los detalles de identificación, incluyendo los códigos de los productos, la descripción y fecha de adquisición, dentro de los treinta (30) días a partir del envío del producto o antes de la fecha de caducidad de la vida útil del envío, lo que ocurra primero. LA GARANTIA DESCRITA EN ESTE DOCUMENTO REEMPLAZARA A TODA OTRA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA, INCLUYENDO TODAS LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIZACION O IDONEIDAD PARA ALGUN PROPOSITO ESPECIAL, SIN LIMITARSE A ESTAS. NO HAY NINGUNA GARANTIA QUE SE EXTIENDA MAS ALLA DE LA DESCRIPCION INDICADA EN EL TEXTO DE ESTE DOCUMENTO. El único y exclusivo recurso del Comprador contra el Vendedor será el reemplazo del producto o el reembolso del precio de adquisición en caso de que el Vendedor encuentre que el producto tenga alguna condición defectuosa. EL VENDEDOR NO APORTARA NINGUN OTRO REMEDIO, QUE INCLUYA LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES POR PERDIDA DE UTILIDADES, PERDIDA DE VENTAS, LESIONES A PERSONAS O DAÑOS A LA PROPIEDAD, NI NINGUNA OTRA PERDIDA INCIDENTAL O CONSECUENTE, SIN LIMITARSE A ESTAS. El único propósito de este recurso exclusivo es el de proporcionar al Comprador el reemplazo del producto o el reembolso del precio de adquisición si se encuentra que hay algún defecto en los materiales o mano de obra en la fabricación del producto. No se considerará que este recurso exclusivo ha dejado de cumplir con su finalidad esencial siempre que el Vendedor esté dispuesto a reemplazar el producto o rembolsar el precio de adquisición y esté capacitado para hacerlo. La determinación final acerca de la idoneidad del material para el uso contemplado, la manera de usarlo y si el uso sugerido infringe alguna patente, es responsabilidad exclusiva del Comprador.