

## PPT-5536 / PPT-5537 / PPT-5539 / PPT-5540

### DESCRIPCION

La PPT-5536, PPT-5537, PPT-5539 y PPT-5540 son resinas poliéster no saturada de usos generales, diseñadas para tener adherencia al acrílico, híbridas, preaceleradas y tixotrópicas.

### CARACTERISTICAS

- Sobresaliente humectación a cargas minerales y fibra de vidrio.
- Rápido desarrollo de dureza.
- Excelente adherencia al acrílico, validada de acuerdo a la norma ASTM C-297.

### APLICACIONES

- Fabricación de tinajas y lavabos de acrílico, donde se utilizan los procesos de moldeo manual o aspersión.

### PROPIEDADES TIPICAS LIQUIDAS

Es importante que el material sea evaluado en las instalaciones del cliente, de acuerdo a la técnica de análisis mencionada en la tabla, ya que la antigüedad del lote, temperatura ambiente, humedad, tipo / cantidad de catalizador, equipo de prueba y método, son factores que afectan en el resultado final.

Variable	Unidades	PPT-5536	PPT-5537	PPT-5539	PPT-5540	Técnica de análisis
Número ácido (solución)	mg KOH / g muestra	30 máx	9.5 - 20	30 máx	45 máx	TARQ-100
No volátiles	%	52 - 54	50 - 53	52 - 54	50 - 53	TARQ-200
Visc. Brookfield	Cps	200 - 300 <sup>(2)</sup>	50 - 110 <sup>(4)</sup>	200 - 300 <sup>(2)</sup>	50 - 110 <sup>(4)</sup>	TARQ-300
Tixotropía	S / U	3 Mín <sup>(3)</sup>	2 Mín <sup>(5)</sup>	3 Mín <sup>(3)</sup>	2 Mín <sup>(5)</sup>	TARQ-300
Tpo. Gelado <sup>(1)</sup>	Minutos	10 - 15	15 - 20	30 - 35	15 - 20	TARQ-400
Tpo. Curado <sup>(1)</sup>	Minutos	Report	25 - 41	-----	-----	TARQ-400
Tpo. Gel - Temp. Exot. <sup>(1)</sup>	Minutos	10 - 13	-----	Reporte	13 - 21	TARQ-400
Temp. Exotermia <sup>(1)</sup>	°C	140 - 170	160 - 190	Reporte	155 - 185	TARQ-400
Apariencia	S / U	Opalescente				Visual
Estabilidad a 120°C	Horas	1.5 Mín				TARQ-660

<sup>(1)</sup> 1.25% de Butanox M-50a @ 25°C; <sup>(2)</sup> RVT, aguja #3, 50 rpm @ 25°C, <sup>(3)</sup> RVT, aguja #3 5 rpm / 50 rpm @ 25°C, <sup>(4)</sup> LVDV-E, Aguja 2, 60 rpm @ 25°C, <sup>(5)</sup> LVDV-E, Aguja 2, 6 rpm / 60 rpm @ 25°C

## PROPIEDADES FISICAS

Los resultados típicos de las propiedades mecánicas para un laminado fabricado con estas resinas son los siguientes.

Test	Units	PPT-5536	PPT-5537	PPT-5539	PPT-5540	Method
Tensile Strength	Psi	12,558				ASTM D-638
Tensile Modulus	Psi	1.845 x 10 <sup>6</sup>				ASTM D-638
Elongation	%	0.30				ASTM D-638
Flexural Strength	Psi	16,974				ASTM D-790
Flexural Modulus	Psi	1.185 x 10 <sup>6</sup>				ASTM D-790
HDT	°C	70				ASTM D-648

Laminated with 70% resin / 30% fiberglass; curing 12 hours at RT + 5 hours at 65°C. HDT is in casting.

## RECOMENDACIONES

- 1.- El nivel de catalizador debe de estar en el rango de 1 a 2.8%, con el fin de asegurar un curado adecuado.
- 2.- Se recomienda que, al utilizar estos productos, la temperatura ambiente sea superior a los 16°C, ya que a menores temperaturas el curado de la pieza puede ser afectado.
- 3.- Antes de utilizar el material debe:
  - Mezclar una vez al día por 10 minutos, hacia los lados del contenedor con la menor turbulencia posible.
  - Evitar asistencia de aire, esto no es efectivo y solo le podrá provocar contaminación de agua o aceite.
  - Evitar sobre mezclar, esto pudiera ocasionar que se separe la carga y presente mayor tendencia a escurrir.
- 4.- No añada ningún material diferente al catalizador indicado para estos productos, en caso de requerir algún ajuste, vea el punto 6.
- 5.- No deben de mezclarse peróxidos orgánicos con jabones metálicos, aminos o cualquier otro tipo de acelerador o promotor, ya que se generará una descomposición violenta con fuego o explosión.
- 6.- Para cualquier duda o aclaración, favor de comunicarse con un Representante de Ventas de Reacciones Químicas SA de CV.

## ALMACENAMIENTO

Las resinas PPT-5536, PPT-5537, PPT-5539 y PPT-5540, sin catalizar, tienen un tiempo de vida útil de tres meses a partir de su fecha de facturación, cuando son almacenadas a 25°C o menos, en recipientes opacos, sellados de fábrica, fuera del alcance de la luz solar, fuentes de calor y humedad. Por cada 7°C de incremento en temperatura, el tiempo de vida podría disminuir a la mitad.

## SEGURIDAD Y MANEJO

La información detallada para el manejo seguro de las resinas PPT-5536, PPT-5537, PPT-5539 y PPT-5540, se encuentra en la hoja de seguridad del material, la cual está disponible con su Representante de Ventas de Reacciones Químicas SA de CV.

Última Revisión: 16/04/2019

### **DECLARACIÓN DE RENUNCIA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD**

A nuestro leal saber y entender, la información contenida en este documento es exacta. Los productos vendidos por la presente cumplirán con las correspondientes especificaciones del Vendedor en el momento de su envío. Las especificaciones del Vendedor están sujetas a cambiar en cualquier momento sin aviso al Comprador. El Comprador debe dar aviso escrito al Vendedor de cualquier defecto alegado y cubierto por esta garantía, junto con los detalles de identificación, incluyendo los códigos de los productos, la descripción y fecha de adquisición, dentro de los treinta (30) días a partir del envío del producto o antes de la fecha de caducidad de la vida útil del envío, lo que ocurra primero. **LA GARANTÍA DESCRITA EN ESTE DOCUMENTO REEMPLAZARA A TODA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA ALGÚN PROPÓSITO ESPECIAL, SIN LIMITARSE A ESTAS. NO HAY NINGUNA GARANTÍA QUE SE EXTIENDA MAS ALLÁ DE LA DESCRIPCIÓN INDICADA EN EL TEXTO DE ESTE DOCUMENTO.** El único y exclusivo recurso del Comprador contra el Vendedor será el reemplazo del producto o el reembolso del precio de adquisición en caso de que el Vendedor encuentre que el producto tenga alguna condición defectuosa. **EN NINGÚN CASO SERÁ EL VENDEDOR RESPONSABLE POR CUALESQUIER DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, PUNITIVOS, INCIDENTALES O CONSECUENTES, SEA POR PERDIDA DE UTILIDADES, PERDIDA DE VENTAS, LESIONES A PERSONAS O DAÑOS A LA PROPIEDAD, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.** El único propósito de este recurso exclusivo es el de proporcionar al Comprador el reemplazo del producto o el reembolso del precio de adquisición si se encuentra que hay algún defecto en los materiales o mano de obra en la fabricación del producto. No se considerará que este recurso exclusivo ha dejado de cumplir con su finalidad esencial siempre que el Vendedor esté dispuesto a reemplazar el producto o rembolsar el precio de adquisición y esté capacitado para hacerlo. La determinación final acerca de la idoneidad del material para el uso contemplado, la manera de usarlo y si el uso sugerido infringe alguna patente, es responsabilidad exclusiva del Comprador.